


## Dennice - rysunek



### Objaśnienia:

- $R_1$  w przybliżeniu równy  $0,8 D$
- $r$  w przybliżeniu równy  $0,15 D$

**Dennice / DN 15 - DN 700 / Szeregi 1-4**

DN	D	Wymiary w mm		Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg										
		h	1			2			3			4		
			T	X %	kg	T	X %	kg	T	X %	kg	T	X %	kg
15	21,3	25	-	-	-	2,0	-	0,06	2,6	-	0,08	3,2	-	0,10
20	26,9	25	-	-	-	2,3	-	0,08	2,6	-	0,09	3,2	-	0,11
25	33,7	25	-	-	-	2,6	-	0,19	3,2	-	0,24	4,0	-	0,29
32	42,4	38	-	-	-	2,6	-	0,10	3,6	-	0,14	4,0	-	
40	48,3	38	-	-	-	2,6	100	0,12	3,6	-	0,17	4,0	-	0,18
	57,0	-	-	-	-	2,9	-	0,16	-	-	-	-	-	-
50	60,3	38	-	-	-	2,9	100	0,17	3,6	-	0,26	4,0	-	0,30
65	76,1	38	-	-	-	2,9	100	0,23	3,6	100		5,6	-	0,56
80	88,9	51	-	-	-	3,2	100	0,38	4,0	100	0,50	5,6	-	0,67
	101,6	64	-	-	-	3,6	-	0,60	4,0	-	-	5,6	-	0,94
	108,0	-	-	-	-	3,6	-	0,65	-	-	-	-	-	-
100	114,3	64	-	-	-	3,6	100	0,70	4,5	100	0,92	6,3	100	1,23
	133,0	-	-	-	-	4,0	-	1,07	-	-	-	-	-	-
125	139,7	76	-	-	-	4,0	100	1,14	5,0	100	1,56	6,3	100	1,80
	159,0	-	-	-	-	4,5	-	1,70	-	-	-	-	-	-
150	168,3	89	4,0	100	1,63	4,5	100	1,68	5,6	100		7,1	100	2,89
200	219,1	102	4,5	100	2,9	6,3	100	4,0	7,1	100	4,50	8,0	100	5,10
250	273,0	127	5,0	100	5,0	6,3	100	6,3	8,8	100	8,8	10,0	100	10,0
300	323,9	152	5,6	100	7,8	7,1	100	9,9	8,8	100	12,0	10,0	100	14,0
350	355,6	165	5,6	100	9	8,0	100	14	10,0	100	16,7	12,5	100	21
400	406,4	178	6,3	100	13,5	8,8	100	18,6	10,0	100	21	12,5	100	26
450	457,0	203	6,3	100	17	10,0	100	27	11,0	100	29	12,5	100	34
500	508,0	229	6,3	100	21	10,0	100	32	11,0	100	37	12,5	100	42
550	559,0	254	6,3	-	35	10,0	-	39	-	-	-	12,5	-	50
600	610,0	267	6,3	98	30	10,0	100	47	12,5	100	60	17,5	100	83
650	660,0	267	-	-	-	10,0	-	50	12,5	-	66	17,5	-	-
700	711,0	267 dla T ≤ 25	7,1	97	42	10,0	100	56	12,5	100	74	25,0	100	138
		290												